

Ciment

CPJ 65



Caracteristiques

- Début de prise : 60min.
- Une résistance à 28 jours \geq 52,5Mpa.

Composition

Le CPJ 65 est un ciment gris qui résulte de la mouture de :

- Clinker dans une proportion supérieure ou égale à 80%.
- Complément à 100 % d'un ou de plusieurs ajouts tels que le calcaire ou les cendres volantes ou autres constituants.

Avantages du produit

- La rapidité, la réactivité et la résistance à court terme qui réduisent les effets du froid.
- Résistances mécaniques très élevées qui permettent des décoffrages rapides.

Application

- La réalisation d'ouvrages en béton armé fortement sollicité (poteaux, poutres et voiles...).
- Éléments préfabriqués.
- Béton précontraint.
- Coulis d'injection.
- La réalisation de travaux exigeant un décoffrage rapide et de hautes résistances initiales.



Précautions d'emploi

- **Ce ciment ne convient pas pour les travaux de bétonnage de grande masse et les enduits.**
- **Appliquer une protection de surface (pulvérisation d'eau, voilage, produit de cure) pour limiter la fissuration.**
- **Proscrire l'excès d'eau pour fluidifier les bétons car il diminue la résistance et nuit à la durabilité.**
- **Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection afin d'éviter tout contact direct du produit avec la peau.**



Asment de Temara, Route de Casablanca, Ain Atig, 12040



05376-42803



www.votorantimcimentos.ma



Certification

2014RCNM014 - 01
NM 10.1.004 pp