

Ciment

لحرايفي



Caracteristiques

- Appellation normative: CM25.
- Clinker $\geq 50\%$.
- Additif : Adjuvant entraineur d'air.

Résistance
à la
compression

RC 28j

Valeurs limites
garanties par la
norme NM 10.1.004

Li $\geq 12,5$ Mpa

" Découvrez "لحرايفي", le ciment polyvalent qui vous permet de donner vie à vos projets ! "

Application

- Montage des blocs et des briques.
- Finition des murs.
- Dressage et talochage des enduits.
- Les enduits mécaniques.
- Chapes et mortiers de pose traditionnels pour tous carreaux.

Avantages du produit

- Excellente maniabilité.
- Très bonne accroche au mur.
- Réduit le risque de fissuration.
- Adhère à tous types de supports.

Impact environnemental

Notre produit "لحرايفي", permet une réduction de 35% * des émissions de CO₂ tout en favorisant des rendements plus élevés pour nos clients.

- Par rapport à un ciment portland composé

Dosage	Ciment	Sable	Eau
Maçonner des blocs et des briques	1 sac	x 120 L	x 15 litres
Corps d'enduit	1 sac	x 150 L	x 20 litres
Finition des murs	1 sac	x 120 L	x 15 litres
Chapes et mortier de pose des carreaux	1 sac	x 180 L	x 20 litres



Précautions d'emploi

- Le ciment "لحرايفي" ne doit pas être utilisé dans la réalisation des bétons.
- Le ciment "لحرايفي" ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs ou nécessitant une résistance courante élevée.
- Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection afin d'éviter tout contact direct avec la peau.



Asment de Temara, Route de Casablanca, Ain Atig, 12040



05376-42803



www.votorantimcimentos.ma



Certification

2014RCNM014 - 01
NM 10.1.004 pp