

Caractéristiques techniques Clinker Juillet 2025

Asment Temara		Reference normative
%SiO ₂	20,3	
%Al ₂ O ₃	4,9	
%Fe ₂ O ₃	3,9	
%CaO	65,2	
%MgO	2,7	<5%
%C ₃ S	61,2	
%C ₂ S	12,1	
%C ₃ A	6,3	
%(C ₃ S+C ₂ S)	73,3	>2/3 (66,6)
%(CaO/SiO ₂)	3,2	>2

Tél.Standard +212 (0) 537 740 777

Service Clientèle +212 (0) 537 747 692 / +212 (0) 537 740 355

ASMENT DE TEMARA

Route de Casablanca Aïn atig | 12000 Témara | Maroc

www.votorantimcementos.ma

S.A. au Capital de 495.000.000 DH | Identifiant Fiscal 03375420 | TP 28 30 50 20 | RC 247 41 | CNSS 1584433 | ICE 001526475000087